



COMPAKT – etanșant adeziv cristal transparent

DESCRIERE

COMPAKT etanșant adeziv cristal transparent este un adeziv hibrid de montaj monocomponent, transparent clar, bazat pe polimer MS. Acesta nu conține solvenți, izocianati și apă. Este un produs universal, care își găsește o largă aplicare și oferă o îmbinare flexibilă, incoloră. Adezivul este recomandat pentru diverse asamblări și lucrări de finisare în construcții.

UTILIZARE

| Aplicații | Beneficii |
|--|--|
| 1 pentru lipirea unei game largi de materiale finisate pe cele mai multe suprafețe tipice, cum ar fi: beton, PAL, lemn, cărămidă, sticlă | 1 Îmbinare transparentă |
| 2 lipirea diferitelor elemente de lemn, sticlă, beton, metal și substraturi din plastic | 2 Îmbinare inițială rapidă și durabilă |
| 3 lipirea de plinte, praguri, panouri de pardoseală, plăci ceramice | 3 Îmbinare flexibilă |
| 4 lipirea elementelor decorative din lemn, plută, PAL, piatră | 4 rezistență finală ridicată |
| | 5 aderență excelentă la majoritatea suprafețelor, atât poroase cât și neporoase, de ex. foi de metal, diverse materiale sintetice sau sticlă |
| | 6 rezistent la umiditate |
| | 7 nu necesită utilizare de primer |

CONDIȚII DE APLICARE

| | |
|--|---------------|
| 1 Temperatura de aplicare | +5°C - +30°C |
| 2 Temperatura optimă de lipire | +15°C - +25°C |
| 3 Umiditatea optimă relativă a aerului | 60% |

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de aplicare, consultați Fișa tehnică de siguranță.

1. Pregătirea suprafeței

- Suprafețele ce urmează a fi lipite trebuie să fie fără contaminări și substanțe care împiedică aderența.
- Suprafețele se degresează cel mai bine cu acetonă sau etanol (sticlă, glazură, metal) sau detergent (materiale sintetice).

2. Pregătirea produsului

- Setăie capătul tubului, se înfiletează vârful tăiat oblic și se aplică cu ajutorul unui pistol aplicator.

3. Aplicarea

- Aplicați adeziv în pete sau benzi pe întreaga suprafață de lipire.
- Apoi uniți suprafețele și apăsați.
- În cazul suprafețelor mari adezivul trebuie să fie aplicat în linie ondulantă, în scopul de a crește aderența inițială.
- Adezivul nu poate fi aplicat în mod continuu pe suprafața încăleiată, deoarece se întărește în contact cu umiditatea aerului precum și umiditatea suprafeței.

În funcție de suprafețele de aplicare, poate să fie necesară fixarea cu obiecte grele pentru cel puțin 24 de ore.



**ACCORDING
GROUP**
www.according.ro

Sediul central: Iasi, Sos. Nicolina nr 223 C
Tel/Fax: +40 332 411 798 contact@according.ro



4. Operațiuni după aplicarea completă

- Curățare: înainte de întărire cu o cârpă uscată sau benzină, după întărire, mecanic.
- A nu se spăla mâinile cu solvenți.

5. Observații/ restricții

- Se recomandă teste de aderență înainte de aplicare.
- A se evita contactul cu apa până când adezivul este complet întărit.
- Nu este potrivit pentru PE, PP, teflon și suprafețe bituminoase.
- Nu este potrivit pentru suprafețe umede în permanență.

DATE TEHNICE

Culoare

Fără culoare

+

Neîntărit

Valoare

Densitate

1,05 ± 0,05 g/ml

Rată de întărire

4 mm/24h

Timp de prelucrare

~ 10 min

Componentă de bază: polimer MS

+

Întărit

Valoare

Rezistență termică

-30°C - +80°C

Toți parametrii obținuți se bazează pe teste de laborator în conformitate cu standardele producătorului și depind în mare măsură de condițiile de întărire a produsului (de ex. ambient, temperatura la suprafață, calitatea echipamentului folosit și abilitățile persoanei care aplică produsul).

NORME/ ATESTATE/ CERTIFICATE

- CE: EN 15651-1:f-EXT-INT Class 7.5P
- EN 15651-3:S Class S1

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

Perioada de valabilitate este de 18 luni de la data fabricației, depozitat în ambalajul original sigilat la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C, într-un loc uscat, protejat de îngheț și căldură excesivă.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ ȘI SĂNĂTATE

Informații detaliate sunt incluse în Fișa cu date de securitate. Considerații privind eliminarea: resturile de produs și cartușele goale trebuie să fie eliminate în conformitate cu reglementările oficiale locale.



**ACCORDING
GROUP**

www.according.ro

Sediul central: Iasi, Sos. Nicolina nr 223 C
Tel/Fax: +40 332 411 798 contact@according.ro

VALOARE PENTRU PARTENERI. FARA COMPROMISURI

0.2