



## COMPAKT – etanșant cauciuc

### DESCRIERE

**COMPAKT etanșant cauciuc** este un etanșant monocomponent plasto elastic, cu întărire prin evaporarea solventului.

### UTILIZARE

Aplicații	Beneficii
1 etanșare flanșe de ferestre de acoperiș, coșuri de fum și alte tratamente pentru acoperișuri	1 compatibil cu suprafețe bituminoase
2 lipirea la rece a plăcii de acoperiș, a membranelor și foliilor pentru acoperiș	2 rezistență excelentă la mușcași și ciuperci
3 chit de etanșare cu mișcare de ajustare de maxim 10%	3 aderență foarte bună la suprafețe umede
4 reparații rapide de scurgeri la acoperișuri și jgheaburi	4 poate fi vopsită
5 crearea de îmbinări și etanșări la bărci și la toate tipurile de aplicații care necesită o rezistență la acțiunea permanentă a apei	5 aderență excelentă la o gamă largă de substraturi de construcție
6 etanșare rosturi din foi de metal ondulate și trapezoidale	

### CONDIȚII DE APLICARE

1 Temperatura de aplicare	+5°C ÷ +40°C
2 Temperatura suprafeței de aplicare	+5°C ÷ +40°C
3 Temperatură ambalajului	+0°C ÷ +25°C

### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de aplicare, consultați Fișa tehnică de siguranță.

#### 1. Pregătirea suprafeței

- Suprafețele trebuie să fie curate și necontaminate de praf, rugină, pete de ulei vechi, grăsime, vopsea și alte impurități care reduc aderența materialului de etanșare.
- Pentru a evita murdăria în jurul golului și pentru a menține linia egală folosiți benzi adezive care ar trebui să fie îndepărtate imediat după terminarea etanșării.

#### 2. Pregătirea produsului

- Înainte de aplicare, produsul trebuie adus la temperatura camerei.

#### 3. Aplicarea

- Se taie capătul tubului, se înfiletează vârful tăiat oblic, la unghi de 45°, cu diametrul egal cu lățimea golului.
- Se taie partea de sus a foliei, se înfiletează vârful tăiat oblic, la unghi de 45°, cu diametrul egal cu lățimea golului.
- Se recomandă a se folosi pistol manual sau pneumatic.
- Suprafețe poroase suprauscate (ipsos, beton) pot fi ușor umezite cu apă pentru a îmbunătăți aderența materialului de etanșare.
- Etanșantul aplicat va fi netezit imediat cu o spatulă înmuiată în apă pentru cel mai bun rezultat.
- Îndepărtați banda de protecție înainte de întărirea la suprafața a materialului.
- Îmbinările trebuie să permită o întărire completă.



**ACCORDING  
GROUP**  
www.according.ro

Sediul central: Iasi, Sos. Nicolina nr 223 C  
Tel/Fax: +40 332 411 798 contact@according.ro

VALOARE PENTRU PARTENERI. FARA COMPROMISURI

0.1



#### 4. Operațiuni după aplicarea completă

- Curățați cât timp este neîntărit cu apă sau apă și săpun.
- După întărire, se poate îndepărta de pe mâini cu apă și săpun; de pe instrumente îndepărtați mecanic.
- Anu se spăla mâinile cu solvenți.

#### 5. Observații/ restricții

- Etanșantul nu este destinat pentru rosturi din piatră naturală, cum ar fi granit, gresie, marmură etc.
- Nu este adecvat pentru etanșarea acvariiilor și a cuștilor pentru animale.
- Etanșantul nu este destinat pentru aplicații care implică geamuri structurale.
- Nu este potrivit pentru contactul direct cu alimente și utilizări medicale. Etanșantul nu a fost testat în mod corespunzător și nu este potrivit pentru aplicații medicale și farmaceutice.
- Înainte de vopsire, se recomandă să se efectueze un test de încercare, mai ales pentru vopsele pe bază de solvent.
- Nu se aplică pe PE, PP – fără aderență.
- Nu se aplică pe suprafețe metalice sensibile, de exemplu, cuprul și aliajele sale și oțel de argint de oglinzi.
- Nu ar trebui utilizat pentru polistiren, inclusive la polistiren extrudate – poate deteriora suprafața.
- În cazul în care suprafața este sensibilă la solvenți, se recomandă să se efectueze teste într-o zonă retrasă.

#### DATE TEHNICE

##### Culoare

Alb	+
Transparent	+
Negru	+
Maro	+
Gri	+

##### Neîntărit – testat la 23°C și 50% umiditate relativă

	Valoare
Densitate (ISO 2811-1)	0,93 ± 0,01 g/ml
Timp de întărire la suprafață	3 - 15 min
Timp de prelucrare	3 - 15 min
Rata de întărire	1 - 2 mm/24h

##### Întărit – testat după 4 săptămâni la 23°C și 50% umiditate relativă

	Valoare
Modul la 100% alungire (ISO 37)	0,22 ± 0,02 MPa
Alungirea la rupere (ISO 37)	450 ± 50 %
Duritatea Shore A (ISO 868)	16 ± 3
Rezistența termică	-20°C - +90°C

##### Suprafață

	Aderență
Tablă galvanizată	±
Titan foaie	±
Tablă foaie	+



**ACCORDING  
GROUP**

www.according.ro

Sediul central: Iasi, Sos. Nicolina nr 223 C  
Tel/Fax: +40 332 411 798 contact@according.ro

VALOARE PENTRU PARTENERI. FARA COMPROMISURI



Placă ceramică	+
Placă de gresie	±
Lemn brut (pin)	±
Cărămidă	±
Plăci de clinker	±
Coală bituminoasă	+

+ aderență bună

± dezlipire parțială a adezivului

Toți acești parametri sunt obținuți prin teste de laborator în concordanță cu standardele interne de producție și condițiile de întărire a spumei (de ex., ambientul, temperatura suprafeței, calitatea echipamentelor folosite și respectarea instrucțiunilor de aplicare a produsului).

## TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

Termenul de valabilitate este de 24 de luni de la data de fabricației, în condițiile în care este depozitat în ambalajul original sigilat, la temperatură de la +0°C până la +25°C, într-un loc uscat, protejat de îngheț. Produsul poate fi transportat la temperaturi scăzute de până la -30°C timp de până la 4 săptămâni, iar înainte de a fi utilizat produsul trebuie să fie condiționat timp de 24 ore la +23°C. Trebuie luate măsuri de precauție în cazul în care produsul după decongelare este înghețat din nou - este rezistent la 5 cicluri de congelare / decongelare.

## MĂSURI DE SIGURANȚĂ ȘI SĂNĂTATE

Informații detaliate sunt incluse în Fișa cu date de securitate. Toate informațiile scrise sau orale, recomandările și instrucțiunile sunt date în funcție de cunoștințele noastre cele mai bune, teste și experiență, cu bună-credință și în conformitate cu principiile producătorului. Fiecare utilizator al acestui material va asigura în orice mod posibil, inclusiv verificarea produsului final în condiții adecvate, cu privire la caracterul adecvat al materialelor furnizate pentru scopurile propuse. Producătorul nu este răspunzător pentru pierderile suferite ca urmare a aplicării incorecte sau eronate a materialelor producătorului.



- Adeziune excelentă
- Etanșare durabilă
- Vopsibil



**ACCORDING  
GROUP**

www.according.ro

Sediul central: Iasi, Sos. Nicolina nr 223 C  
Tel/Fax: +40 332 411 798 contact@according.ro

0.3

VALOARE PENTRU PARTENERI. FARA COMPROMISURI