



COMPAKT – etanșant cuptoare

DESCRIERE

COMPAKT etanșant cuptoare este pe bază de sticlă solubilă, destinat reparării și etanșării în locuri expuse la temperaturi extrem de ridicate.

UTILIZARE

Aplicații	Beneficii
① instalare și etanșare şeminee, grătare	① rezistent la temperaturi foarte ridicate de până la +1500°C
② reparare elemente expuse la foc, fără tensiune	② rezistent la flacără directă
	③ aderență excelentă la o gamă largă de substraturi de construcție

CONDIȚII DE APLICARE

① Temperatura de aplicare	+5°C ÷ +40°C
② Temperatura suprafeței de aplicare	+5°C ÷ +40°C
③ Temperatura ambalajului	+0°C ÷ +25°C

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de aplicare, consultați Fișa tehnică de siguranță.

1. Pregătirea suprafeței

- Suprafetele trebuie să fie curate, uscate și necontaminate de praf, rugină, pete de ulei vechi, grăsimi, vopsea și alte impurități care reduc aderența materialului de etanșare.
- Pentru a evita murdăria în jurul golului și pentru a menține linia egală folosiți benzi adezive care ar trebui să fie îndepărtate imediat după terminarea etanșării.

2. Pregătirea produsului

- Înainte de aplicare, produsul trebuie adus la temperatura camerei.

3. Aplicarea

- Se taie capătul tubului, se înfiletează vârful tăiat oblic, la unghi de 45°, cu diametrul egal cu lățimea golului.
- Se taie partea de sus a foliei, se înfiletează vârful tăiat oblic, la unghi de 45°, cu diametrul egal cu lățimea golului.
- Se recomandă a se folosi pistol manual sau pneumatic.
- Suprafețe poroase suprasuscate (ipsos, beton) pot fi ușor umezite cu apă pentru a îmbunătăți aderența materialului de etanșare.
- Etanșantul aplicat va fi netezit imediat cu o spatlă înmuiață în apă pentru cel mai bun rezultat.
- Îndepărtați banda de protecție înainte de întărirea la suprafață a materialului.
- Îmbinările trebuie să permită o întărire completă.

4. Operații după aplicarea completă

- Curătați cât timp este neîntărit cu apă sau apă și săpun.
- După întărire, se poate îndepărta de pe mâini cu apă și săpun; de pe instrumente îndepărtați mecanic.
- A nu se spăla mâinile cu solventi.



**ACCORDING
GROUP**
www.according.ro

Sediul central: Iasi, Sos. Nicolina nr 223 C
Tel/Fax: +40 332 411 798 contact@according.ro

VALOARE PENTRU PARTENERI. FARA COMPROMISURI

0.1



5. Observații/ restricții

- Etanșantul nu este destinat pentru rosturi din piatră naturală, cum ar fi granit, gresie, marmură etc.
- Nu este adecvat pentru etanșarea acvariilor și a cuștilor pentru animale.
- Etanșantul nu este destinat pentru aplicații care implică geamuri structurale.
- Nu este potrivit pentru contactul direct cu alimente și utilizări medicale. Etanșantul nu a fost testat în mod corespunzător și nu este potrivit pentru aplicații medicale și farmaceutice.
- Nu se aplică pe PE, PP – fără aderență.
- Nu se aplică pe suprafețe metalice sensibile, de exemplu, cuprul și aliajele sale și oțel de argint de oglinzi.
- Nu este recomandat pentru sistemele de încălzire centrală și instalațiile de gaz.
- Nu este adecvat pentru utilizare în locuri expuse la apă.
- Etanșant adecvat doar pentru uz intern.

DATE TEHNICE

Culoare

Gri închis	+
------------	---

Neîntărit – testat la 23°C și 50% umiditate relativă

Densitate (ISO 2811-1)	Valoare
	1,92 ± 0,02 g/ml
Timp de întărire la suprafață	5 - 20 min
Timp de prelucrare	5 - 20 min
Rata de întărire	2 - 3 mm/24h
Curgerea de pe suprafețe verticale (+50°C) (ISO 7390)	0 - 3 mm

Întărit – testat după 4 săptămâni la 23°C și 50% umiditate relativă

Rezistență termică	≤1500°C
--------------------	---------

Suprafață

Aluminiu	Aderență
Fontă	±
Tablă galvanizată	±
Oțel inoxidabil	±
Placă ceramică	+
Sticlă	+
Cărămidă	+
Beton	+
Ipsos/ Drywall	+
Plăci de clinker	+

+ aderență bună

± dezlipire parțială a adezivului

Toti acești parametri sunt obținuți prin teste de laborator în concordanță cu standardele interne de producție și condițiile de întărire a spumei (de ex., ambientul, temperatura suprafeței, calitatea echipamentelor folosite și respectarea instrucțiunilor de aplicare a produsului).



**ACCORDING
GROUP**
www.according.ro

Sediul central: Iasi, Sos. Nicolina nr 223 C
Tel/Fax: +40 332 411 798 contact@according.ro

0.2

VALOARE PENTRU PARTENERI. FARA COMPROMISURI



NORME/ ATESTATE/ CERTIFICATE

- Produsul are certificat igienic nr. HK / B / 0746 / 01 / 2015 emis de Institutul Național de Igienă.

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

Termenul de valabilitate este de 24 de luni de la data de fabricației, în condițiile în care este depozitat în ambalajul original sigilat, la temperatură de la +5°C până la +25°C, într-un loc uscat, protejat de îngheț. Produsul poate fi transportat la temperaturi scăzute de până la -15°C timp de până la 3 săptămâni, iar înainte de a fi utilizat produsul trebuie să fie condiționat timp de 24 ore la +23°C. Trebuie luate măsuri de precauție în cazul în care produsul după decongelare este înghețat din nou - este rezistent la 2 cicluri de congelare / decongelare.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ ȘI SĂNĂTATE

Informații detaliate sunt incluse în Fișa cu date de securitate. Toate informațiile scrise sau orale, recomandările și instrucțiunile sunt date în funcție de cunoștințele noastre cele mai bune, teste și experiență, cu bună-credință și în conformitate cu principiile producătorului. Fiecare utilizator al acestui material va asigura în orice mod posibil, inclusiv verificarea produsului final în condiții adecvate, cu privire la caracterul adecvat al materialelor furnizate pentru scopurile propuse. Producătorul nu este răspunzător pentru pierderile suferite ca urmare a aplicării incorecte sau eronate a materialelor producătorului.



**ACCORDING
GROUP**
www.according.ro

Sediul central: Iasi, Sos. Nicolina nr 223 C
Tel/Fax: +40 332 411 798 contact@according.ro

VALOARE PENTRU PARTENERI. FARA COMPROMISURI

0.3