



COMPAKT – silicon gasket

DESCRIERE

COMPAKT silicon gasket este un silicon acetoxi și un etanșant monocomponent elastic, cu întărire sub influența umidității din aer, destinat pentru etanșarea și chituirea rosturilor și pentru protejarea împotriva umedeziilor.

UTILIZARE

Aplicații	Beneficii
① etanșare capete de cilindri de motoare auto	① rezistență la temperaturi înalte
② etanșare sisteme de refrigerare, ventilare, încălzire și aer condiționat	② bună aderență la multe materiale de construcții netede
③ etanșare și conectare la motoare, motopropulsoare, radiatoare și pompe de motor	③ rezistență înaltă la radiații UV
④ lipire și etanșare în locuri expuse la temperaturi ridicate	④ rata de întărire ridicată
	⑤ contractare redusă
	⑥ îmbinare flexibilă permanentă
	⑦ rezistență chimică excelentă

CONDIȚII DE APLICARE

① Temperatura de aplicare	+5°C ÷ +40°C
② Temperatura suprafeței de aplicare	+5°C ÷ +40°C
③ Temperatura ambalajului	+0°C ÷ +25°C

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de aplicare, consultați Fișa tehnică de siguranță.

1. Pregătirea suprafeței

- Suprafetele trebuie să fie curate, uscate și necontaminate de praf, rugină, pete de ulei vechi, grăsimi, vopsea și alte impurități care reduc aderența materialului de etanșare.
- Suprafetele se degresează cel mai bine cu acetonă sau etanol (sticlă, glazura, metal) sau detergent (materiale sintetice).
- Pentru a evita murdăria în jurul golului și pentru a menține linia egală folosiți benzi adezive care ar trebui să fie îndepărtați imediat după terminarea etanșării.
- Etanșantul nu necesită utilizarea de primer pe majoritatea suprafețelor, dar pe unele suprafețe specifice ar putea să-l folosească pentru a îmbunătăți aderența.
- Lățimea rostului trebuie să fie în concordanță cu proprietățile elastice ale adezivului, să preia eventualele deplasări.

2. Pregătirea produsului

- Înainte de aplicare, produsul trebuie adus la temperatura camerei.



**ACCORDING
GROUP**
www.according.ro

Sediul central: Iasi, Sos. Nicolina nr 223 C
Tel/Fax: +40 332 411 798 contact@according.ro

0.1

VALOARE PENTRU PARTENERI. FARA COMPROMISURI



3. Aplicarea

- Se taie capătul tubului, se înfiletează vârful tăiat oblic, la unghi de 45°, cu diametrul egal cu lățimea golului.
- Se taie partea de sus a foliei, se înfiletează vârful tăiat oblic, la unghi de 45°, cu diametrul egal cu lățimea golului.
- Se recomandă a se folosi pistol manual sau pneumatic.
- Suprafețe poroase suprauscate (ipsos, beton) pot fi ușor umezite cu apă pentru a îmbunătăți aderența materialului de etanșare.
- După aplicare, materialul poate fi finisat respectând timpul din tabelul cu datele tehnice.
- Etanșantul aplicat va fi netezit imediat cu o spatuță înmuiață în săpun cu apă pentru cel mai bun rezultat.
- Îndepărtați banda de protecție înainte de întărirea la suprafață a materialului.
- Îmbinările trebuie să permită o întărire completă.

4. Operațiuni după aplicarea completă

- Produsul neîntărit se poate elibera de pe mâini, scule și suprafețe murdare cu un prosop de hârtie.
- După întărire, se poate îndepărta de pe mâini cu apă și săpun; de pe instrumente îndepărtați mecanic. Sau folosiți un agent pentru îndepărtarea siliconilor.
- Nu se spăla mâinile cu solvenți.

5. Observații/ restricții

- Nu se aplică pe suprafețe umede.
- Datorită acidului acetic eliberat în timpul întăririi, siliconul nu este recomandat pentru utilizarea pe substraturi calcaroase precum beton, tencuiuială, cărămidă.
- Etanșantul nu este destinat pentru rosturi din piatră naturală, cum ar fi granit, gresie, marmură etc.
- Etanșantul nu trebuie utilizat pe suprafețe bituminoase, din cauciuc vulcanizat parțial, cloropren sau alte materiale de construcție care au surgeri de uleiuri, plastifianti sau solventi.
- Nu se aplică pe suprafețe metalice sensibile, de exemplu, cupru și aliajele sale și otel de argint de oglinzi. Etanșantul nu este recomandat pentru îmbinări care sunt permanent sub apă, deoarece acesta poate provoca schimbări fizice.
- Nu folosiți în spații închise în totalitate acolo unde nu este deloc expunere la umiditate atmosferică, deoarece materialul de etanșare necesită umiditate atmosferică pentru întărire.
- Etanșantul nu este destinat pentru aplicații care implică găeșuri structurale.
- Siliconul nu poate fi vopsit.
- Nu este potrivit pentru contactul direct cu alimente și utilizări medicale. Etanșantul nu a fost testat în mod corespunzător și nu este potrivit pentru aplicații medicale și farmaceutice.
- Nu se aplică pe PE, PP – fără aderență.
- Nu este recomandat pentru lipirea oglinzelor.

DATE TEHNICE

Culoare

Roșu _____

+ _____

Neîntărit – testat la 23°C și 50% umiditate relativă

Densitate (ISO 2811-1)

Valoare

1,02 ± 0,02 g/ml

Timp de întărire la suprafață

Valoare

5 - 30 min

Timp de prelucrare

Valoare

5 - 15 min

Rata de întărire

Valoare

2 - 3 mm/24h

Curgerea de pe suprafețe verticale (+50°C) (ISO 7390)

Valoare

0 - 3 mm



**ACCORDING
GROUP**
www.according.ro

Sediul central: Iasi, Sos. Nicolina nr 223 C
Tel/Fax: +40 332 411 798 contact@according.ro

VALOARE PENTRU PARTENERI. FARA COMPROMISURI

0.2



Întărit – testat după 4 săptămâni la 23°C și 50% umiditate relativă

Contractare (ISO 10563)	Valoare
Modul la 100% alungire (ISO 8339)	$3 \pm 2\%$
Mișcare de ajustare (ISO 9047)	$0,45 \pm 0,05$ MPa
Alungirea la rupere (ISO 8339)	20 %
Revenirea elastică (ISO 7389)	$112 \pm 7\%$
Duritatea Shore A (ISO 868)	$97 \pm 2\%$
Rezistența termică	27 ± 3
	-65°C - +260 (+315)°C

Suprafață

Aluminiu	Aderență
Fontă	+
Tablă galvanizată	±
Oțel inoxidabil	±
Placă ceramică	+
Sticlă	+
Lemn brut (pin)	+
PVC dur (policlorură de vinil)	±
PS (polistirenen)	±

+ aderență bună

± dezlipire parțială a adezivului

Toți acești parametri sunt obținuți prin teste de laborator în concordanță cu standardele interne de producție și condițiile de întărire a spumei (de ex., ambientul, temperatura suprafeței, calitatea echipamentelor folosite și respectarea instrucțiunilor de aplicare a produsului).

NORME/ ATESTATE/ CERTIFICATE

- Produsul îndeplinește cerințele EN-ISO 11600:2004, F&G, 20HM.

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

Termenul de valabilitate este de 24 de luni de la data de fabricație, în condițiile în care este depozitat în ambalajul original sigilat, la temperatură de la +0°C până la +25°C, într-un loc uscat, protejat de inghet.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ ȘI SĂNĂTATE

Informații detaliate sunt incluse în Fișă cu date de securitate. Toate informațiile scrise sau orale, recomandările și instrucțiunile sunt date în funcție de cunoștințele noastre cele mai bune, teste și experiență, cu bună-credință și în conformitate cu principiile producătorului. Fiecare utilizator al acestui material va asigura în orice mod posibil, inclusiv verificarea produsului final în condiții adecvate, cu privire la caracterul adecvat al materialelor furnizate pentru scopurile propuse. Producătorul nu este răspunzător pentru pierderile suferite ca urmare a aplicării incorecte sau eronate a materialelor producătorului.



**ACCORDING
GROUP**
www.according.ro

Sediul central: Iasi, Sos. Nicolina nr 223 C
Tel/Fax: +40 332 411 798 contact@according.ro

0.3

VALOARE PENTRU PARTENERI. FARA COMPROMISURI