



COMPAKT – adeziv high tack

DESCRIERE

COMPAKT adeziv high tack este un adeziv hibrid de montare monocomponent, adeziv universal care se întărește în contact cu umiditatea. Adezivul are o îmbinare inițială rapidă, flexibilă și durabilă și are o rezistență finală ridicată. Acesta nu conține solvenți, izocianați și apă. Adezivul este recomandat pentru diverse asamblări și lucrări de finisare în construcții.

UTILIZARE

Aplicații	Beneficii
1 pentru lipirea unei game largi de materiale finisate pe cele mai multe suprafețe tipice, cum ar fi: beton, ipsos, PAL, lemn, cărămidă, sticlă	1 îmbinare inițială rapidă și durabilă
2 lipirea diferitelor elemente de lemn, sticlă, beton, metal și substraturi din plastic	2 îmbinare flexibilă
3 lipirea de plinte, praguri, panouri de pardoseală, plăci ceramice	3 rezistență finală ridicată
4 lipirea elementelor decorative din lemn, plută, PAL, pietre	4 rezistent la umiditate
5 lipirea elementelor de finisaj grele	5 aderență excelentă la majoritatea suprafețelor, atât poroase cât și neporoase, de ex. foi de metal, diverse materiale sintetice sau sticlă
	6 rezistent ridicată la radiațiile UV

CONDIȚII DE APLICARE

1 Temperatura de aplicare	+10°C - +25°C
2 Temperatura optimă de lipire	+15°C - +25°C
3 Umiditatea optimă relativă a aerului	60%

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de aplicare, consultați Fișa tehnică de siguranță.

1. Pregătirea suprafeței

- Suprafețele ce urmează a fi lipite trebuie să fie nivelate, uscate, fără contaminări și substanțe care împiedică aderența.
- Suprafețele se degresează cel mai bine cu acetonă sau etanol (sticlă, glazura, metal) sau detergent (materiale sintetice).

2. Pregătirea produsului

- Se taie capătul tubului, se înfiletează vârful tăiat oblic și se aplică cu ajutorul unui pistol aplicator.
- Datorită vâscozității ridicate a produsului, este recomandat să se folosească pistolul pentru masă groasă.

3. Aplicarea

- Aplicați adeziv în pete sau benzi pe întreaga suprafață de lipire.
- În cazul suprafețelor mari de adeziv trebuie să fie aplicat sinuos, în scopul de a crește aderența inițială.
- După aplicare, uniți suprafețele și apăsați uniform.
- Corecția de îmbinare este posibilă în termen de 15 minute.
- Adezivul nu poate fi aplicat în mod continuu pe suprafața încăleiată, deoarece se întărește în contact cu umiditatea aerului precum și umiditatea suprafeței.
- În funcție de suprafața de fixare, poate să susțină obiecte grele cel puțin 24 de ore.



**ACCORDING
GROUP**
www.according.ro

Sediul central: Iasi, Sos. Nicolina nr 223 C
Tel/Fax: +40 332 411 798 contact@according.ro



4. Operațiuni după aplicarea completă

- Curățare: înainte de întărire cu o cârpă uscată sau benzină, după întărire mecanic.
- Anu se spăla mâinile cu solvenți.

5. Observații/ restricții

- Se recomandă teste de adeziune înainte de aplicare.
- Nu este potrivit pentru PE, PP, teflon și suprafețe bituminoase.
- Produsul nu este destinat pentru elemente de legătură permanent imersate în apă.

DATE TEHNICE

Culoare

Crem

+

Neîntărit

Valoare

Componentă solidă

100 %

Densitate

1,47 g/ml

Rata de întărire

2,5 – 3 mm/24h

Timp de prelucrare

~ 15 min

Componenta de bază: polimer MS

+

Întărit

Valoare

Rezistența termică

-40°C - +90°C

Toți parametrii obținuți se bazează pe teste de laborator în conformitate cu standardele producătorului intern și depind în mare măsură de condițiile de întărire a produsului (de ex. ambient, temperatura la suprafață, calitatea echipamentului folosit și abilitățile persoanei care aplică produsului).

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

Termenul de valabilitate este de 18 luni de la data fabricației, depozitat în ambalajul original sigilat la temperaturi cuprinse între +5 și +25°C, într-un loc uscat, protejat de îngheț și căldură excesivă.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ ȘI SĂNĂTATE

Informații detaliate sunt incluse în Fișa de Securitate (FTS). Considerații privind eliminarea: resturile de produs și cartușele goale trebuie să fie eliminate în conformitate cu reglementările oficiale locale.



**ACCORDING
GROUP**

www.according.ro

Sediul central: Iasi, Sos. Nicolina nr 223 C
Tel/Fax: +40 332 411 798 contact@according.ro