



COMPAKT – adeziv montaj

DESCRIERE

COMPAKT adeziv montaj este un adeziv monocomponent pe bază de cauciuc sintetic în solvenți organici. Adezivul este folosit pentru diverse lucrări de asamblare și de finisare în construcții.

UTILIZARE

Aplicații	Beneficii
1 lipirea unei game largi de materiale de construcții la cele mai multe suprafețe tipice, cum ar fi: beton, ipsos, PAL, lemn, plăci din ipsos, cărămidă	1 aderență inițială rapidă și durabilă
2 lipirea de plinte, praguri, panouri de pardoseală, plăci ceramice	2 îmbinare flexibilă
3 lipirea elementelor decorative din lemn, gips, plută, PAL, metal, pietre, polistiren extrudat	3 rezistență finală ridicată
4 lipirea de vată minerală și de sticlă	4 aderență excelentă
5 prinderea covoarelor, mochetelor și pardoselilor din PVC de podea	5 rezistent la umiditate

CONDIȚII DE APLICARE

1 Temperatura de aplicare	+10°C - +30°C
2 Temperatura optimă de lipire	+15°C - +20°C
3 Umiditatea optimă relativă a aerului	60%

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de aplicare, consultați Fișa tehnică de siguranță.

1. Pregătirea suprafeței

- Suprafețele lipite trebuie să fie netede, uscate, fără contaminări și substanțe care împiedică aderența.

2. Pregătirea produsului

- Se taie duza la diametrul dorit, se taie capătul cartușului și se înșurubează duza. Introduceți cartușul în pistolul aplicator.

3. Aplicarea

- Aplicați adeziv în pete sau benzi pe întreaga suprafață de lipire.
- După aplicare, uniți elementele și apăsați puternic și uniform, apoi așteptați 3-5 minute și apăsați din nou puternic și uniform.
- Poziția elementului poate fi ușor corectată fără deconectare timp de 2-3 minute după conectare.

4. Operațiuni după aplicarea completă

- Curățare: înainte de întărire cu acetonă sau benzină, după întărire mecanic.
- Anu se spăla mâinile cu solvenți.



**ACCORDING
GROUP**
www.according.ro

Sediul central: Iasi, Sos. Nicolina nr 223 C
Tel/Fax: +40 332 411 798 contact@according.ro

VALOARE PENTRU PARTENERI. FARA COMPROMISURI

0.1



5. Observații/ restricții

- Se recomandă teste de aderență înainte de aplicare.
- A se evita contactul cu apa până când adezivul este întărit complet.
- Nu este recomandat pentru PE, PP, teflon, suprafețe permanent umede.
- La lipirea elementelor de polistiren – se aplică adezivul economic, la intervale mari, în fâșii subțiri, asigurând presiune și ventilație.
- Nu este recomandat pentru elementele din polistiren subțiri (în timpul întăririi adezivul poate afecta ușor suprafața).
- Nu este adecvat pentru suprafețe sensibile la solvent.

DATE TEHNICE

Culoare

Bej +

Neîntărit

Valoare

Componenta de bază: Cauciuc sintetic în solvenți organici +

Componentă solidă 79 ± 2%

Densitate 1,4 ± 0,1 g/ml

Țimp de prelucrare (în funcție de condițiile ambientale și de proprietățile suprafețelor de suport) 4 - 8 min

Țimp de întărire completă (în condiții normale) 72 h

Randament 350-500 g/m²

Inflamabilitate +

Întărit

Valoare

Rezistența termică -20°C - +60°C

Inflamabilitate după întărire -

Toți acești parametri sunt obținuți prin teste de laborator în concordanță cu standardele interne de producție și condițiile de întărire a spumei (de ex., ambientul, temperatura suprafeței, calitatea echipamentelor folosite și respectarea instrucțiunilor de aplicare a produsului).

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

Termenul de valabilitate este de 24 de luni de la data de fabricație, în condițiile în care este depozitat în ambalajul original sigilat, la temperatură de la +5°C până la +25°C, într-un loc uscat, protejat de îngheț și de căldură excesivă.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ ȘI SĂNĂTATE

Produsul este inflamabil. Toate lucrările trebuie efectuate în zone bine ventilate, departe de surse de aprindere. A nu se fuma. Adezivul trebuie depozitat în conformitate cu normele de depozitare a substanțelor inflamabile. Informații detaliate sunt incluse în Fișa cu date de securitate. Toate informațiile scrise sau orale, recomandările și instrucțiunile sunt date în funcție de cunoștințele noastre cele mai bune, teste și experiență, cu bună-credință și în conformitate cu principiile producătorului. Fiecare utilizator al acestui material va asigura în orice mod posibil, inclusiv verificarea produsului final în condiții adecvate, cu privire la caracterul adecvat al materialelor furnizate pentru scopurile propuse. Producătorul nu este răspunzător pentru pierderile suferite ca urmare a aplicării incorecte sau eronate a materialelor producătorului.



- Lipire puternică, rapidă și durabilă
- Adeziune excelentă
- Ușor de utilizat la interior și exterior



**ACCORDING
GROUP**

www.according.ro

Sediul central: Iasi, Sos. Nicolina nr 223 C
Tel/Fax: +40 332 411 798 contact@according.ro

VALOARE PENTRU PARTENERI. FARA COMPROMISURI