



COMPAKT – adeziv polistiren

DESCRIERE

COMPAKT COMPACT adeziv polistiren este un adeziv monocomponent pe bază de dispersie apoasă, recomandat pentru lipirea diferitelor materiale de construcție utilizate în lucrări de finisare și de reparații pe suprafețe absorbante, cum ar fi: beton, ipsos, PAL, lemn, gips-carton, gips.

UTILIZARE

Aplicații	Beneficii
1 lipirea materialelor de izolare termică și acustică	1 fără solvent
2 lipirea elementelor decorative	2 miros neutru
3 lipirea de plinte, plăci, panouri de pardoseală, plăci ceramice	3 neinflamabil
	4 îmbinare flexibilă
	5 rezistent la umiditate

CONDIȚII DE APLICARE

- 1 Temperatura de aplicare +10°C - +30°C

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Înainte de aplicare, consultați Fișa tehnică de siguranță.

1. Pregătirea suprafeței

- Suprafețele lipite trebuie să fie netede, uscate, fără contaminări și substanțe care împiedică aderența

2. Pregătirea produsului

- Se taie duza la diametrul dorit, se taie capătul cartușului și se înșurubează duza. Introduceți cartușul în pistolul aplicator.

3. Aplicarea

- Aplicați adeziv în pete sau benzi pe întreaga suprafață de lipire.
- După aplicare, uniți elementele și apăsați puternic și uniform.
- Se aplica adeziv pe suprafața care poate fi lipită în termen de 5 - 10 minute.

4. Operațiuni după aplicarea completă

- Curățare: înainte de întărire cu apă, după întărire mecanic.
- Anu se spăla mâinile cu solvenți.

5. Observații/ restricții

- Cel puțin o suprafață trebuie să fie absorbantă.
- Se recomandă teste de aderență înainte de aplicare.
- A se evita contactul cu apa până când adezivul este întărit complet.
- Nu este recomandat pentru PE, PP, teflon, suprafețe permanent umede.



**ACCORDING
GROUP**

www.according.ro

Sediul central: Iasi, Sos. Nicolina nr 223 C
Tel/Fax: +40 332 411 798 contact@according.ro

0.1

VALOARE PENTRU PARTENERI. FARA COMPROMISURI



DATE TEHNICE

Culoare	
Alb	+
Neîntărit	
Componenta de bază: dispersie acrilică	+
Componentă solidă	76 ± 3%
Densitate	1,55 ± 0,05 g/ml
Timp de prelucrare (în funcție de condițiile ambientale și de proprietățile suprafețelor de suport)	7 - 10 min
Timp de întărire completă (în condiții normale)	48 h
Randament	300-500 g/m ²
Inflamabilitate	-
Întărit	
Rezistența termică	-20°C - +60°C

Toți acești parametri sunt obținuți prin teste de laborator în concordanță cu standardele interne de producție și condițiile de întărire a spumei (de ex., ambientul, temperatura suprafeței, calitatea echipamentelor folosite și respectarea instrucțiunilor de aplicare a produsului).

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

Termenul de valabilitate este de 24 de luni de la data de fabricației, în condițiile în care este depozitat în ambalajul original sigilat, la temperatură de la +5°C până la +30°C, într-un loc uscat, protejat de îngheț și de căldură excesivă.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ ȘI SĂNĂTATE

Informații detaliate sunt incluse în Fișa cu date de securitate. Considerații privind eliminarea: resturile de produs și cartușele goale trebuie să fie eliminate în conformitate cu reglementările oficiale locale.

Toate informațiile scrise sau orale, recomandările și instrucțiunile sunt date în funcție de cunoștințele noastre cele mai bune, teste și experiență, cu bună-credință și în conformitate cu principiile producătorului. Fiecare utilizator al acestui material va asigura în orice mod posibil, inclusiv verificarea produsului final în condiții adecvate, cu privire la caracterul adecvat al materialelor furnizate pentru scopurile propuse. Producătorul nu este răspunzător pentru pierderile suferite ca urmare a aplicării incorecte sau eronate a materialelor producătorului.



- Aderență excelentă
- Lipire puternică și durabilă
- Rezistent la umiditate



**ACCORDING
GROUP**

www.according.ro

Sediul central: Iasi, Sos. Nicolina nr 223 C
Tel/Fax: +40 332 411 798 contact@according.ro

0.2

VALOARE PENTRU PARTENERI. FARA COMPROMISURI